

# クリンファースト® AF-5A

水系防曇・抗菌コーティング剤

親水性

抗菌

防曇性

環境配慮型

## 特徴

- 表面に付着した水滴を濡れ広がらせることで、防曇性を発現します。
- 透明性に優れた塗膜を形成します。
- 塗布面に抗菌性を付与します。
- 環境に配慮した水系コーティング剤です。

## 塗布性能(基材:PET)

項目	クリンファーストAF-5A	
全光線透過率(%)	91.3	
HAZE	0.1	
外観	無色透明	
防曇性	○	
抗菌活性 ※1	黄色ブドウ球菌	>3.7
	大腸菌	>5.3
流水試験後の防曇性※2	○	

※1「抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果」JIS Z 2801:2010に準拠

※2防曇試験は水道水で1分流水し乾燥後、75°Cの熱水蒸気を30秒当て評価した。

## 性能

### 防曇性



AF塗布面

基材

## 用途

- 浴室の鏡
- フィルム製品

等

東曹産業株式会社 技術・開発部

〒136-0072 東京都江東区大島1-1-40 TEL:03-3683-8885 FAX:03-3683-8894

E-mail:otoiwase@toso-sangyo.com