

クリンファースト® AF

水系防曇コーティング剤

親水性

密着性

防曇性

環境配慮型

特徴

- 表面に付着した水滴を濡れ広がらせることで、防曇性を発現します。
- 透明性に優れた塗膜を形成します。
- 有機基材への密着性に優れます。
- 環境に配慮した水系コーティング剤です。

塗布性能(基材:PET)

項目	クリンファーストAF
全光線透過率(%)	91.3
HAZE	0.1
外観	無色透明
防曇性	○
流水試験後の防曇性※	○

※防曇試験は水道水で1分流水し乾燥後、75℃の熱水蒸気を30秒当て評価した。

性能

防曇性



AF塗布面

基材

用途

- ・ 浴室の鏡
- ・ ショーウィンドウ

等

東曹産業株式会社 技術・開発部

〒136-0072 東京都江東区大島1-1-40 TEL:03-3683-8885 FAX:03-3683-8894

E-mail:otoiawase@toso-sangyo.com